

# BJB025 – Progresivní stavební materiály

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (UTHD)

- **2 přednášky – progresivní materiály v oblasti stavební keramiky,**
- **Obecně progres v oblasti technologie výroby – vliv na vlastnosti a ekonomiku výroby.**


Program přednášek:

1. **Progresivní cihlářské výrobky...**
2. **Progresivní keramické obkladové prvky...**

# 1. Cihlářské výrobky

- výrobky hrubé keramiky (zrna nad  $100 \mu\text{m}$ ),
- největší objem výroby stavební keramiky,
- **zdicí prvky pro svislé konstrukce, pálené střešní tašky pro šikmé střechy, prvky pro vodorovné konstrukce a ostatní (trativodky, komínovky, obkladové pásy, dlaždice),**
- obecné vlastnosti cihlářského střeptu: pórovitý – vysoká nasákavost nad 12 % (x lícové cihly, dlaždice = klinker, tašky), barevný, pevnost v tlaku 3 - 150 MPa, objemová hmotnost 1200 do  $2300 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ .

Cihlářský  
(cihelny) střep




Cihlářský výrobek  
(zdicí tvarovka)

# 1.1 Technologie cihlářské výroby

- **Surovinová směs:**
  - **plastické suroviny (vždy)** – cihlářské zeminy = hlíny, jíly (ČSN 72 1564)
  - **neplastické suroviny (příměs)** – ostřiva (křemenný písek, antuka), lehčiva (piliny, papírenské kaly,...)



# 1.1.1 Příprava surovinové směsi



- (mísení, zdrobňování, úprava vlhkosti) – úpravárenská linka









Odležovací věž



Odležárna

## 1.1.2 Vytváření

- z tvárného (plastického) těsta (vlhkost 15 – 25 %) - šnekový lis (vakuový) horizontální



← Ústí →







# Vytváření tažením na šnekovém lisu + odřezávání



## 1.1.2.1 Výroba ražených tašek

šnekový lis – plástve ⇒ nařezání ⇒ vylisování (revolverový lis) ⇒ odebrání výlisku

formy: nejčastěji sádrové (cca. 2 h provozu, 3500 výlisků)







# Ražení tašek na revolverovém lisu



# 1.1.3 Sušení a výpal

- sušení v komorových nebo kanálových sušárnách (do 100 °C)
- Výpal v tunelových pecích 850 – 1050 °C

pálící křivka - výpal Š





# Pozn. Výroba plných pálených cihel





## 1.2. Zdící prvky (prvky pro svislé konstrukce)

### **ČSN EN 771-1: Pálené zdící prvky**

- **P** - zdící prvek určený pro použití v chráněném zdivu,
  - **U** - pálené prvky pro nechráněné (neomítané) zdivo
- 
- vnější nosné obvodové zdivo,
  - nosné zdivo,
  - nenosné (výplňové) zdivo a
  - režné (lícové) zdivo.

# Pozn. 1: mrazuvzdornost

- **EN 772-22** (ČSN P CEN/TS):  
Zkouší se 100 zmrazovacích cyklů  
– 15 °C / + 20 °C na zkušebních  
panelech 7 dnů nasáknutých v  
nádrži s vodou.

- **ČSN 72 2609**: 5 ks vzorků  
nasáknutých varem – F0, F1 (15-25  
cyklů), F2 (50 cyklů).



Výběr zdicích prvků podle třídy mikropodmínek umístění zdiva

## Mikropodmínky umístění zdiva podle Eurokódu 6 (ČSN EN 1996)

- ▶ **MX1** – suché prostředí
- ▶ **MX2** – s vlivem vlhkosti nebo smáčení
- ▶ **MX3** – se smáčením a střídavým působením mrazu a tání
- ▶ **MX4** – s působením zasoleného vzduchu nebo mořské vody
- ▶ **MX5** – agresivní chem. prostředí (půs. chloridů a síranů)



třída	Pálené zdicí prvky (ČSN EN 771-1)
MX1	libovolné
MX2.1	F0,F1 nebo F2/S1 nebo S2
MX2.2	F0,F1 nebo F2/S1 nebo S2
MX3.1	F1 nebo F2/S1 nebo S2
MX3.2	F2/S1 nebo S2
MX4	Konzultace s výrobcem
MX5	Konzultace s výrobcem

# Pozn. 2: výkvětovost


- a) primární - vlastnost výrobku,
- b) sekundární - vznik ve zdivu (malta  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ).

## Obsah aktivních rozpustných solí - ČSN EN 772-5

Kategorie	Mezní hodnoty obsahu solí [% hmotnostní]	
	$\text{Na}^+ + \text{K}^+$	$\text{Mg}^{2+}$
<b>S0</b>	Nepožaduje se	Nepožaduje se
<b>S1</b>	0,17	0,08
<b>S2</b>	0,06	0,03



Mikroskopie, chemický a mineralogický rozbor






## 1.2.2. Zdící prvky pro vnější nosné obvodové zdivo

- Nosná + tepelně-izolační funkce,
- Tvarovky „THERM“ – objemová hmotnost pod  $800 \text{ kg.m}^{-3}$ ,
- Rozměry - 4x4 ks na  $1 \text{ m}^2$  zdiva,
- Pero + drážka – nemaltují se styčné spáry,


### Nově:

- Broušené tvarovky.
- STI, Si („super tepelně izolační“, „super izolační“) = v posledních letech významný progres v tepelně izolačních vlastnostech,

$$R = \frac{d}{\lambda} \quad U = \frac{1}{R + 0,2}$$



# Pozn.: výška tvarovek!



**249 mm** – broušené pro 1 mm spáru


nebo

**238 mm** – pro tradiční 12 mm spáru

! Od roku 2020 nově postavené budovy musejí splňovat kritéria pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie NZEB („Nearly Zero Energy Buildings“)

## Součinitel prostupu tepla $U$

pro obvodové zdivo [ $W/(m^2 \cdot K)$ ] včetně omítek, v suchém stavu  
nižší hodnota = nižší náklady na vytápění




ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

\* doporučená hodnota pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) je odvozena dle vyhlášky o energetické náročnosti budov číslo 78/2013 Sb.

**i** Zdroj ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.






**P+D**





Lepší tepelně  
izolační  
vlastnosti x  
horší pevnost



**P+D STI, SI,..**



Více řad otvorů, více  
lehčený stěp



*Požadavek pro  
vnější obvodové  
zdivo:  
 $U = 0,30 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$*

$R = 4,77 \text{ m}^2.\text{K.W}^{-1}$   
 $U = 0,20 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
Pevnost v tlaku 6-8 MPa  
Objem. hmotnost  $620 \text{ kg.m}^{-3}$   
Hmotnost 16,4 kg

$R = 3,2 \text{ m}^2.\text{K.W}^{-1}$   
 $U = 0,30 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$   
Pevnost v tlaku 8–15 MPa  
Objem. hmotnost  $800 \text{ kg.m}^{-3}$   
Hmotnost 20,1 kg

## Pozn. novinky:


- broušené tvarovky,
- tvarovky s integrovanou tep. izolací,
- hydrofobizace.



$U = 0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  
 $R = 7,83 \text{ m}^2\text{K/W}$ ,  
P8,  
 $670 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ,  
49 dB  
20,9 kg

$U = 0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  
 $R = 9,06 \text{ m}^2\text{K/W}$ ,  
P8,  
 $650 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ,  
44 dB  
20,3 kg

# Řešení detailů




tradiční řešení spoje cihel Porotherm 44

inovace v řešení spoje cihel Porotherm 44 EKO+ Profi




## 1. VAZBA ROHU

Správné použití doplňkových cihel v rohu obvodové stěny Porotherm



## 2. SOKL OBVODOVÉ STĚNY

Příklad napojení stěny na základ – řešení pro broušené i klasické cihly Porotherm




'S  
n  
la



## 1.2.3. Zdící prvky pro nosné zdivo


Bez tepelně izolační funkce.

- **Plná cihla** - český formát 290×140×65 mm nebo německý 240×115×71 mm - pevnost v tlaku: 6 – 25 MPa, objemová hmotnost 1600 - 1900 kg.m<sup>-3</sup>. Možné otvory do 15 % plochy.
- **Tvarovky pro nosné zdivo** – OH: 850 až 1450 kg.m<sup>-3</sup>, pevnost v tlaku 10 - 25 MPa. Jako THERM s nižším podílem lehčení děrováním, nemají lehčený střep, tloušťka do 300 mm.



# AKU tvarovky = „akustické“

- vysoká objemová hmotnost  $\Rightarrow$  lepší akustické (index vzduchové neprůzvučnosti [dB]) a tepelně akumulční vlastnosti.



# Pozn. vzduchová neprůzvučnost

schopnost konstrukce přenášet zvuk v zeslabené míře do chráněných prostor - stupeň vzduchové neprůzvučnosti  $R$  [dB]

= **vážená neprůzvučnost** (při kmitočtu 500 Hz)

-  $R_w$  (laboratorní) -  $R'_w$  (na stavbě)

Typ místnosti	Stěny
	$R'_w$ [dB]
Mezibytové konstrukce	52
Restaurace s provozem i po 22:00 h.	62
Velmi hlučné prostory ve školách (např. dílny)	57
Kanceláře a pracovny	37
Výukové prostory ve školách	47



## 1.2.4. Zdící prvky pro nenosné zdivo

Nenosné zdivo = příčky, výplňové zdivo (s funkcí pouze např. tepelně-izolační, akustickou) a funkcí ochrannou, resp. okrasnou (např. lícové zdivo).

### Děrované cihly (příčkovky)

- Příčkovky svisle děrované (CD P+D) - tl. běžně 65 a 115 mm (bez omítek) - rozměr např. 115x497x238 mm nebo 65x372x238 mm, pero-drážka.
- Příčkovky podélně děrované – dvouděrové (Pk-CD2), tříděrové (Pk-CD3), méně již se čtyřmi, šesti nebo devíti podélnými děrami.



příčkovka svisle děrovaná




příčkovka podélně děrovaná




## 1.2.4. Zdicí prvky pro nenosné zdivo

### Cihly pro režné (lícové) zdivo

- plné (vylehčení otvory do 15 %) a příčně děrované (vylehčení otvory 25 – 50 %), pevnost v tlaku 10 – 40 MPa,
- Mrazuvzdornost, bez výkvětů a cicvárů,
- Lícové plochy – často engoby i glazury a upravují rustikováním, drásáním, pískováním apod.,
- **klinker** („zvonivka“) - nasákavost max. 6 – 8 %, pevnost v tlaku min. 60 MPa, objemová hmotnost kolem 2200 kg.m<sup>-3</sup>.







- KLINKER - lícové zdivo
- vzduchová mezera
- tepelná izolace (z minerál. vláknitých desek)
- cihelná tvarovka tl. 240 mm
- vnitřní omítka


plošná hmotnost  
500 kg/m<sup>2</sup>

index  
vzduchové neprůzvučnosti  
 $R_w = 55$  dB

tepelný odpor  
 $R = 2,7$  m<sup>2</sup>K/W









# 1.3. Pálené cihlářské prvky pro vodorovné (stropní) konstrukce


- stropní desky desky HURDIS s patkami,
- stropní vložky MIAKO

CSD HURDIS II 1200




# Vybrané vlastnosti desek HURDIS (ČSN 72 2642)

- Tloušťka vnitřních a bočních stěn HURDIS (v nejtěsnějším místě na řezu výrobku) min. 7 mm.
- Maximální suchá hmotnost HURDIS (1180x250x80 mm) se šikmým čelem - 18,8 kg.
- Průměrná nasákavost střepeu (var 4 h) – min. 12 %.
- Průměrná vlhkostní roztažnost střepeu (po 24 h varu) – max. 0,6 mm/m.
- Únosnost  $F$  – pro desky 1180x250x80 mm min. 5,0 kN.






# Pozn. Havárie stropů s deskami HURDIS



## 1.3 Pálené střešní tašky

Definované v ČSN EN 1304

- **Tažené** – na šnekových lisech - bez drážkování (ploché tašky) nebo jen s podélnou drážkou
- **Ražené (lisované)** – s podélnými a běžně i s příčnými drážkami



## 1.3.1 Tažené tašky

- Ploché bez drážky - bobrovky - rozměr 380 × 180 mm bez drážkového systému. Bezpečný sklon min. 30 °
- S podélnou drážkou.







## 1.3.2 Lisované (ražené) střešní tašky

- Bezpečný sklon 30 ° a 22 °
- Různé tvary a velikosti – např. Francouzská 12 (14), Hranice 11, Stodo 13 – počet tašek na 1 m<sup>2</sup> střechy.



# Mrazuvzdornost (ČSN EN 539-2)

- Zkušební metoda **A** (BENELUX), **B** (Německo, Rakousko, **ČR**, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Švýcarsko), **C** (Španělsko, Francii, Řecko, Itálii a Portugalsko), **D** (Dánsko, Irsko a UK).
- 6 tašek - 150 zmrazovacích cyklů – nesmí vznik. povrchová trhlina, začínající odlupování, odloupenutí, odprýsknutí, drolení, praskliny, výlom žebírek, lom, lístkování






Dříve:

- Do roku 1999: 25 cyklů podle ČSN 72 2606: bez viditelných změn (trhlinky, lístkování) nebo únosnost nesmí klesnout o více než 20 %

# Únosnost (ČSN EN 538)

- V kN na 2 desetinná místa (ploché 0,60 kN, ražené 1,20 kN)




Bobrovka nyní: 0,60 kN při vzdálenosti podpor cca. 253 mm, tzn.  $2/3$  délky 380 mm = pevnost v ohybu střepeu min. 8,8 MPa

Dříve (do roku 1999): 540 N při vzdálenosti podpor 240 mm = pevnost v ohybu střepeu min. 7,5 MPa



# Prosákavost (ČSN EN 539-1)



Faktor prosákavosti:

$$IC = \frac{(20 - t_i)}{20} < 0,8$$

$t_i$ ...čas odkápnutí první kapky

Dříve:

- do roku 1993 doba odkápnutí první kapky z rubu tašky na dřívě jako za 2 hodiny,
- 1993 – 1999: 3 hodiny
- nyní: 4 hodiny

